


Playa Blanca


	Unidad	Peso	Peso total
Microesferas de vidrio iridiscente transparente de 2-4 mm	8 bolsas	50 lb	400 lb
Microesferas de vidrio de mezcla Puerto Rico de 2-4 mm	1 bolsa	50 lb	50 lb
Microesferas de vidrio de color blanco	1 bolsa	50 lb	50 lb
Cemento Portland blanco	5 bolsas	94 lb	470 lb
Modificador NPT lobo/canto rodado y vidrio	1 bolsa	25 lb	25 lb
Peso total			995 lb


Playa Blanca
Sky Blue (Azul Cielo)


	Unidad	Peso	Peso total
Microesferas de vidrio iridiscente transparente de 2-4 mm	8 bolsas	50 lb	400 lb
Microesferas de vidrio de mezcla Puerto Rico de 2-4 mm	1 bolsa	50 lb	50 lb
Microesferas de vidrio de color blanco	1 bolsa	50 lb	50 lb
Cemento Portland blanco	5 bolsas	94 lb	470 lb
Modificador NPT lobo/canto rodado y vidrio	1 bolsa	25 lb	25 lb
Pigmento líquido Azul Cielo PlasterScapes [®]	1 cuartillo		
Peso total			995 lb


Azul Cielo
Sea Mist (Niebla Marina)


	Unidad	Peso	Peso total
Microesferas de vidrio iridiscente transparente de 2-4 mm	8 bolsas	50 lb	400 lb
Microesferas de vidrio de mezcla Puerto Rico de 2-4 mm	1 bolsa	50 lb	50 lb
Microesferas de vidrio de color blanco	1 bolsa	50 lb	50 lb
Cemento Portland blanco	5 bolsas	94 lb	470 lb
Modificador NPT lobo/canto rodado y vidrio	1 bolsa	25 lb	25 lb
Pigmento líquido Niebla Marina QuartzScapes [®]	1 cuartillo		
Peso total			995 lb


Niebla Marina
French Gray (Gris Francés)

	Unidad	Peso	Peso total
Microesferas de vidrio iridiscente transparente de 2-4 mm	8 bolsas	50 lb	400 lb
Microesferas de vidrio de mezcla Puerto Rico de 2-4 mm	1 bolsa	50 lb	50 lb
Microesferas de vidrio de color blanco	1 bolsa	50 lb	50 lb
Cemento Portland blanco	5 bolsas	94 lb	470 lb
Modificador NPT lobo/canto rodado y vidrio	1 bolsa	25 lb	25 lb
Pigmento líquido Gris Francés QuartzScapes [®]	2 cuartillos		
Peso total			995 lb


Gris Francés

Barbados Blue (Azul Barbados)	Unidad	Peso	Peso total
Microesferas de vidrio iridiscente transparente de 2-4 mm	8 bolsas	50 lb	400 lb
Microesferas de vidrio de mezcla Puerto Rico de 2-4 mm	1 bolsa	50 lb	50 lb
Microesferas de vidrio de color blanco	1 bolsa	50 lb	50 lb
Cemento Portland blanco	5 bolsas	94 lb	470 lb
Modificador NPT lobo/canto rodado y vidrio	1 bolsa	25 lb	25 lb
Pigmento líquido Azul Barbados QuartzScapes®	2 cuartillos		
Peso total			995 lb



Azul Barbados

Directrices técnicas para la industria del yeso del Consejo Nacional de Yeseros (NPC)

Artículo 3.4

Tolerancia de espesor:

El revestimiento cementoso de la superficie debe tener un espesor mínimo de 3/8" y un espesor máximo de 3/4". Aunque hay fluctuaciones de espesor en todo el revestimiento cementoso de la superficie, dicho espesor debe mantenerse dentro de estos niveles de tolerancia en la mayor parte de la superficie. El revestimiento cementoso de la superficie no está diseñado para tener valor estructural.



Tasas de cobertura del yeso

Acabado de canto rodado = 200 ft² a 1/2 in de espesor
 Lote de 1,000 lb = mezcla 1:1 o 50 % de canto rodado a 50 % de cemento

Pigmentos líquidos

Nota: Estas mezclas rinden un lote. Los colores de muestra ilustrados son solo para fines de representación visual. Se deberá revisar el color real del producto antes de la instalación. Muchos de los materiales utilizados son productos de la naturaleza y están sujetos a variaciones naturales de color, matiz y textura. Los materiales y las técnicas de aplicación darán como resultado variaciones únicas, inclusive de color. Si no se respetan las fórmulas de composición como se indica, cualquier garantía aplicable quedará invalidada. Todos los componentes de una fórmula de composición deben comprarse a un distribuidor de Acabado de piscinas NPT® para que la garantía limitada sea válida. **Para obtener la información de garantía, consulte www.nptpool.com.**