








White (Blanco)	Unidad	Peso	Peso total	
Premezcla microscópica StoneScapes®	12 bolsas	80 lb	960 lb	
Modificador NPT lobo/canto rodado y vidrio	1 bolsa	25 lb	25 lb	
Peso total			985 lb	
Blanco				
Summit Blue (Azul Cúspide)	Unidad	Peso	Peso total	
Premezcla microscópica StoneScapes®	12 bolsas	80 lb	960 lb	
Modificador NPT lobo/canto rodado y vidrio	1 bolsa	25 lb	25 lb	
Paquete de pigmento Azul Cielo PlasterScapes®	1			
Peso total			985 lb	Azul Cúspide
French Gray (Gris Francés)	Unidad	Peso	Peso total	
Premezcla microscópica StoneScapes®	12 bolsas	80 lb	960 lb	
Modificador NPT lobo/canto rodado y vidrio	1 bolsa	25 lb	25 lb	
Paquete de pigmento Gris Francés StoneScapes®	1			
Peso total			985 lb	Gris Francés
Kenai Gray (Gris Kenai)	Unidad	Peso	Peso total	
Premezcla microscópica StoneScapes®	12 bolsas	80 lb	960 lb	
Modificador NPT lobo/canto rodado y vidrio	1 bolsa	25 lb	25 lb	
Paquete de pigmento Bahía de Glaciares StoneScapes®	1			
Peso total			985 lb	Gris Kenai
Aqua Blue (Azul Aqua)	Unidad	Peso	Peso total	
Premezcla microscópica StoneScapes®	12 bolsas	80 lb	960 lb	
Modificador NPT lobo/canto rodado y vidrio	1 bolsa	25 lb	25 lb	
Paquete de pigmento Azul Aqua StoneScapes®	1			
Peso total			985 lb	Azul Aqua
Moraine Blue (Azul Morrena)	Unidad	Peso	Peso total	
Premezcla microscópica StoneScapes®	12 bolsas	80 lb	960 lb	
Modificador NPT lobo/canto rodado y vidrio	1 bolsa	25 lb	25 lb	
Paquete de pigmento Azul Barbados QuartzScapes®	1			
Peso total			985 lb	Azul Morrena

Black (Negro)	Unidad	Peso	Peso total	
Premezcla microscópica StoneScapes®	12 bolsas	80 lb	960 lb	
Modificador NPT lobo/canto rodado y vidrio	1 bolsa	25 lb	25 lb	
Paquete de pigmento negro StoneScapes®	1			
Peso total			985 lb	

Negro

Directrices técnicas para la industria del yeso del Consejo Nacional de Yeseros (NPC)

Artículo 3.4

Tolerancia de espesor:

El revestimiento cementoso de la superficie debe tener un espesor mínimo de 3/8" y un espesor máximo de 3/4". Aunque hay fluctuaciones de espesor en todo el revestimiento cementoso de la superficie, dicho espesor debe mantenerse dentro de estos niveles de tolerancia en la mayor parte de la superficie. El revestimiento cementoso de la superficie no está diseñado para tener valor estructural.









Tasas de cobertura del yeso

Acabado de canto rodado = 200 ft² a 1/2 in de espesor
Lote de 1,000 lb = mezcla 1:1 o 50 % de canto rodado a 50 % de cemento

Pigmentos secos

Nota: Estas mezclas rinden un lote. Los colores de muestra ilustrados son solo para fines de representación visual. Se deberá revisar el color real del producto antes de la instalación. Muchos de los materiales utilizados son productos de la naturaleza y están sujetos a variaciones naturales de color, matiz y textura. Los materiales y las técnicas de aplicación darán como resultado variaciones únicas, inclusive de color. Si no se respetan las fórmulas de composición como se indica, cualquier garantía aplicable quedará invalidada. Todos los componentes de una fórmula de composición deben comprarse a un distribuidor de Acabado de piscinas NPT® para que la garantía limitada sea válida. **Para obtener la información de garantía, consulte www.nptpool.com.**

White (Blanco)	Unidad	Peso	Peso total	
Premezcla microscópica StoneScapes®	12 bolsas	80 lb	960 lb	
Modificador NPT lobo/canto rodado y vidrio	1 bolsa	25 lb	25 lb	
Peso total			985 lb	
Blanco				
Summit Blue (Azul Cúspide)	Unidad	Peso	Peso total	
Premezcla microscópica StoneScapes®	12 bolsas	80 lb	960 lb	
Modificador NPT lobo/canto rodado y vidrio	1 bolsa	25 lb	25 lb	
Pigmento líquido Azul Cielo PlasterScapes®	1 cuartillos			
Peso total			985 lb	Azul Cúspide
French Gray (Gris Francés)	Unidad	Peso	Peso total	
Premezcla microscópica StoneScapes®	12 bolsas	80 lb	960 lb	
Modificador NPT lobo/canto rodado y vidrio	1 bolsa	25 lb	25 lb	
Pigmento líquido Gris Francés StoneScapes®	2 cuartillos			
Peso total			985 lb	Gris Francés
Kenai Gray (Gris Kenai)	Unidad	Peso	Peso total	
Premezcla microscópica StoneScapes®	12 bolsas	80 lb	960 lb	
Modificador NPT lobo/canto rodado y vidrio	1 bolsa	25 lb	25 lb	
Pigmento líquido Bahía de Glaciares StoneScapes®	2 cuartillos			
Peso total			985 lb	Gris Kenai
Aqua Blue (Azul Aqua)	Unidad	Peso	Peso total	
Premezcla microscópica StoneScapes®	12 bolsas	80 lb	960 lb	
Modificador NPT lobo/canto rodado y vidrio	1 bolsa	25 lb	25 lb	
Pigmento líquido Azul Aqua StoneScapes®	2 cuartillos			
Peso total			985 lb	Azul Aqua
Moraine Blue (Azul Morrena)	Unidad	Peso	Peso total	
Premezcla microscópica StoneScapes®	12 bolsas	80 lb	960 lb	
Modificador NPT lobo/canto rodado y vidrio	1 bolsa	25 lb	25 lb	
Pigmento líquido Azul Barbados QuartzScapes®	2 cuartillos			
Peso total			985 lb	Azul Morrena

Black (Negro)	Unidad	Peso	Peso total
Premezcla microscópica StoneScapes [®]	12 bolsas	80 lb	960 lb
Modificador NPT lobo/canto rodado y vidrio	1 bolsa	25 lb	25 lb
Pigmento líquido negro StoneScapes [®]	2 cuartillos		
Peso total			985 lb



Negro

Directrices técnicas para la industria del yeso del Consejo Nacional de Yeseros (NPC)

Artículo 3.4

Tolerancia de espesor:

El revestimiento cementoso de la superficie debe tener un espesor mínimo de 3/8" y un espesor máximo de 3/4". Aunque hay fluctuaciones de espesor en todo el revestimiento cementoso de la superficie, dicho espesor debe mantenerse dentro de estos niveles de tolerancia en la mayor parte de la superficie. El revestimiento cementoso de la superficie no está diseñado para tener valor estructural.



Tasas de cobertura del yeso

Acabado de canto rodado = 200 ft² a 1/2 in de espesor
Lote de 1,000 lb = mezcla 1:1 o 50 % de canto rodado a 50 % de cemento

Pigmentos líquidos

Nota: Estas mezclas rinden un lote. Los colores de muestra ilustrados son solo para fines de representación visual. Se deberá revisar el color real del producto antes de la instalación. Muchos de los materiales utilizados son productos de la naturaleza y están sujetos a variaciones naturales de color, matiz y textura. Los materiales y las técnicas de aplicación darán como resultado variaciones únicas, inclusive de color. Si no se respetan las fórmulas de composición como se indica, cualquier garantía aplicable quedará invalidada. Todos los componentes de una fórmula de composición deben comprarse a un distribuidor de Acabado de piscinas NPT[®] para que la garantía limitada sea válida. **Para obtener la información de garantía, consulte www.nptpool.com.**